

# PENTAMIX ADX 125

## Éther d'amidon

Fiche Technique Mai 2023

**PRÉSENTATION** Pentamix ADX 125 est un éther d'amidon modifiant la rhéologie et augmentant la thixotropie.

**EMPLOI** Pentamix ADX 125 est un modificateur rhéologique à base d'éther d'amidon capable d'améliorer la thixotropie des pré-mélanges à base de ciment et de gypse avec de la chaux hydratée.

### DONNÉES TECHNIQUES

	Données	Méthode
<b>Composition:</b>	Éther d'amidon	
<b>État:</b>	Poussière	Visuel
<b>Couleur:</b>	Blanc-beige	Visuel
<b>Densité:</b>	0.600 ± 0.100 kg/dm <sup>3</sup>	IST. 10.06
<b>Granulométrie :</b>	Mini 70% < 0.300 mm	IST. 10.09
<b>Humidité :</b>	4,0 % maximum	IST. 10.04
<b>Solubilité dans l'eau :</b>	Partiellement soluble	IST. 10.21

**DOSAGGIO** Le dosage de **Pentamix ADX 125** dans les peintures à base d'eau et les mélanges cimentaires est normalement de 0,01 à 0,2% du poids total de la masse, cependant il est conseillé d'effectuer des tests spécifiques pour ajuster le dosage à vos besoins.

**STOCKAGE ET VALIDITÉ** **Pentamix ADX 125**, s'il est stocké dans un endroit sec et dans les sacs d'origine parfaitement fermés, est valable 12 mois à compter de la date du document de transport. Il est donc conseillé de bien refermer les sachets après chaque prélèvement.

**RECOMMANDATION** Avant de l'utiliser, il est conseillé de lire la fiche d'information relative.

**EMBALLAGE** Sacs en papier de 25 kg.

Ce qui est indiqué dans cette fiche technique représente le mieux de nos connaissances et de nos expériences. De toute façon on conseille d'effectuer des essais techniques préventifs. En tout cas, PENTACHEM Srl n'assume aucune responsabilité pour des dégâts ou défauts causés par l'emploi de ses produits car les conditions d'emploi ne sont pas sous son contrôle. PENTACHEM Srl informe aussi que son service technique est à la disposition de la clientèle pour tout renseignement inhérent à l'emploi correct de ses produits.